



Parkettkitt

Produktbeskrivning

Parkettkitt är ett högkvalitativt, lösningsmedelsfritt fogmasse, baserat på polyakryl.

Egenskaper

- Lösningsmedelsfritt
- Fri från silikon
- Övermålningsbart
- Kan lackeras med olika typer av parkettlack.
- Ingen lukt

Applikationer

- Leder med rörelse till max 12,5 %
- Tätningsfogmasse för fogar i parkett- eller laminatgolv
- Anslutningsfogar mellan parkettgolv, golvsivor och väggar
- Kan även användas för fogar i trägolv



Specifikationer

Bas	Akryldispersion
Konsistens	Klistra
Härningssystem	Fysisk torkning
Skinnbildning	ca. 20 minuter
Densitet	ca. 1.55 g/ml
Maximal tillåten rörelse	± 12.5 %
Krympning efter härdning	< 25%
Applicerings temperatur	+5°C → +30°C
Temperaturresistens	-20°C → +80°C

Fotnot: skinnbildning och härdningshastighet kan variera beroende på miljöfaktorer som temperatur, fukt och typ av underlag.

Underlag

- Underlagets skick
Ytan ska vara: stel, ren, torr, fri från damm och fett.
- Förberedelse av underlag
Ingen förbehandling krävs.
- Typ av underlag
Parkettkitt har god vidhäftning till följande substrat: Alla vanliga trä- och laminatgolv, alla vanliga porösa byggnadsunderlag. Parkettkitt har ingen bra vidhäftning eller är inte lämplig för natursten. Vi rekommenderar ett preliminärt vidhäftnings- och kompatibilitetstest på alla ytor.

Applisering

- Applisering
Applisera produkten med hjälp av en manuell-, batteri- eller tryckluftspistol. Avsluta med en spatel eller spackel. Upprepa vid krympning. Kan slipas efter minst 24 timmar. Applisera inte när regn eller frost är nära förestående under härdningsprocessen.



Parkettkitt

- Rengöringsmetod
Innan härdning kan Parkettkitt avlägsnas med vatten från underlag och verktyg.
- Avslutning
Avsluta med en spatel eller spackel.
- Reparationsmetod
Reparation: med samma produkt.

Rekommendationer för hälsa och säkerhet

Ta hänsyn till den vanliga arbetshygien. Se etikett och säkerhetsdatablad för mer information.

Förpackning/Logistik

Färg: Se produktkatalogen, Soudals webbplats eller en Soudal-representant.

Förpackning: Se produktkatalogen, Soudals webbplats eller en Soudal-representant.

Hållbarhetstid: 18 månader i oöppnad förpackning på en sval och torr förvaringsplats i temperaturer mellan +5°C och +25°C., Skydda mot frost.

Fogdimensioner

- Min. bredd för fogar: 5 mm
Max. bredd för fogar: 20 mm
Min. djup för fogar: 5 mm
Rekommendation för tätningsjobb: fogbredd = fogdjup

Anmärkningar

- Använd inte i applikationer där kontinuerlig vattentryck är möjlig.
- Kan lackas med de flesta lacker.
- Lacken eller. Lacken måste vara tillräckligt elastisk för att medge applicering på ett plastoelastiskt fogmedel
- Med tanke på den stora mängden tillgängliga parkettlack och parkettfernissa rekommenderas att du gör ett kompatibilitetstest före applicering.
- Sealant color may change due to curing process.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. Den är av allmän karaktär och utgör inget ansvar. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, kvaliteten på underlaget och appliceringsförhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Tillverkaren förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående meddelande.