



Soudafalt

Produktbeskrivning

Soudafalt är ett högkvalitativt, plastoelastiskt, enkomponentsfärdigt fogfogningsmedel baserat på bitumen.

Egenskaper

- Fäster mycket bra på bituminösa underlag
- Mycket lätt att applicera
- Utmärkt vidhäftning på många underlag

Applikationer

- Fogar med rörelse på max. 10%
- Reparationsprodukt för läckage i rännor, avloppsrör.
- Kalllim för alla typer av tak (utom EPDM-folie).
- För nödreparationer, även i regn.

Specifikationer

Bas	Bitumen
Konsistens	Stabil pasta
Härdningssystem	Fysisk torkning
Skinnbildning	ca. 20 minuter
Densitet	ca. 1.10 g/ml
Maximal tillåten rörelse	ca. 10%
Krympning efter härdning	ca. 15%
Appliceringstemperatur	+1°C → +30°C
Temperaturresistens	-35°C → +80°C

Fotnot: skinnbildning och härdningshastighet kan variera beroende på miljöfaktorer som temperatur, fukt och typ av underlag.

Underlag

- Underlagets skick
Ytan ska vara: stel, ren, torr eller något fuktig, fri från damm och fett.
- Typ av underlag
Soudafalt har god vidhäftning till följande substrat: Bituminösa substrat, alla vanliga byggnadsunderlag. Vi rekommenderar ett preliminärt vidhäftnings- och kompatibilitetstest på alla ytor.

Applicering

- Applicering
Applicera Soudafalt med manuell eller tryckluftsdreven fogpistol.
- Rengöringsmetod
Rengör med Lacknafta eller Soudal Surface Cleaner omedelbart efter användning (före härdning).
- Avslutning
Efterbehandla med en tvällösning eller Finishing Solution innan det skinnar.
- Reparationsmetod
Reparation: med samma produkt.





Soudafalt

Rekommendationer för hälsa och säkerhet

Ta hänsyn till den vanliga arbetshygienen. Se etikett och säkerhetsdatablad för mer information.

Farlig. Respektera försiktighetsåtgärderna för användning.

Förpackning/Logistik

Färg: Se produktkatalogen, Soudals webbplats eller en Soudal-representant.

Förpackning: Se produktkatalogen, Soudals webbplats eller en Soudal-representant.

Hållbarhetstid: 12 månader i öppen förpackning på en sval och torr förvaringsplats i temperaturer mellan +5°C och +25°C

Fogdimensioner

- Min. bredd för fogar: 5 mm
- Max. bredd för fogar: 10 mm
- Min. djup för fogar: 5 mm
- Rekommendation tätningsjobb: fogbredd = fogdjup.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. Den är av allmän karaktär och utgör inget ansvar. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, kvaliteten på underlaget och appliceringsförhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Tillverkaren förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående meddelande.