

MS-30 Plus

Revision: 6/01/2022

Sida 1 av 2

Specifikationer

Bas	Silanpolymer
Konsistens	Klistra
Härningssystem	Kemisk härdning
Densitet**	Ca. 1,74 g/ml
Temperaturresistens**	-40°C till +90°C (härdad)
Öppentid (23°C, 55% RV)*	25 - 30 minuter
Justerbar till	25 - 30 minuter
Skjuvhållfasthet**	> 1,50 N/mm ²
Kan belastas efter *	Min. 3tim
Slipbar/Övermålningsbar efter	Min. 16tim
Resistens mot åldring	Bra
Applicerings temperatur	15 °C → 25 °C
Konsumtion*	Beroende på yta och spackeln Självhäftande spackel B3: 700 - 900g/m ² Spackel B11: 900 - 1200 g/m ²

* Dessa värden kan variera beroende på miljöfaktorer som temperatur, fukt och typ av underlag. ** Denna information avser helt härdad produkt.

Produktbeskrivning

MS-30 Plus är ett höglastiskt, lösningsmedel och vattenfritt universalsparkettlim. Lämplig för limning av solida parkett med tand och spår på lämpliga inomhusgolv.

Egenskaper

- Flexibel
- EC-1 Plus-etikett: mycket låg utsläpp
- 1-komponentsystem redo för användning
- Lösningsmedelsfritt
- Innehåller inget vatten
- Fri från isocyanat
- Enkel applicering
- Lämplig för golvvärme

Applikationer

- är ett parkettlim lämpligt för limning av både konstruerade och massiv parkettgolv med spår.
- Massiv parkett med en maximal bredd på 180 mm och en minsta tjocklek på 15 mm.
- Konstruerad parkett med en maximal bredd på 240mm och en minimal tjocklek på 15mm.

Förpackning

Färg: ljusbrun
Förpackning: 6 kg hink, 14kg (2 aluminiumpåsar i lådan), 16 kg hink, 18 kg (3 aluminium-påsar i hinken)

Hållbarhetstid

16 kg hink, minst 9 månader i oöppnad förpackning på en torr förvaringsplats i temperaturer mellan +5°C och +25°C.
Aluminiumpåsar: 12 månader i oöppnad förpackning på en sval och torr förvaringsplats i temperaturer mellan +5°C och +25°C.

Yta

Yta: MS-30 Plus bör appliceras på en hård, ren, permanent torr, damm- och fettfri yta som inte innehåller några lösa delar, färg, vax, olja eller andra föroreningar. Ojämnheter som återstående betongutjämnning, gamla lim kan påverka vidhäftningen negativt. Dessa måste tas bort mekaniskt exempelvis genom slipning eller blästring. Det översta lagret av anhydritgolv måste tas bort.
Innan parketten installeras bör underlaget kontrolleras för att säkerställa att det är

Anmärkning: Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, kvaliteten på underlaget och applicerings förhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Soudal förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående meddelande.

MS-30 Plus

Revision: 6/01/2022

Sida 2 av 2

lämpligt. Kontrollera fuktnivån i hela underlagets tjocklek med en elektrisk hygrometer. Observera att en elektrisk hygrometer bara ger vägledande värden. Fuktnivån måste motsvara golv tillverkarens rekommendation (vanligtvis max 2% för sandcementunderlag och max 0,5% för anhydrit, mätt med en hygrometer. För underlag med golvvärme är värdena resp. Max 1,5% och 0,3%). Vi rekommenderar ett preliminärt vidhäftningstest på alla underlag.

Parkett

Parkettgolvet måste aklimatiseras i flera dagar i det område där det ska installeras. Lämna parketten i originalförpackningen tills installationen för att undvika deformation. Kontrollera före installationen att träets fuktnivå är enligt leverantörens rekommendation (vanligtvis 9% +/- 2%). Om fuktigheten i träet är mer än 11% rekommenderas inte installation. Låt ett mellanrum på 1 till 1,5 cm ligga runt den lagda parketten, inklusive pelare eller andra material som går igenom golvet.

Appliceringsmetod

MS-30 Plus bör vara rumstemperatur före installation. Applicera limmet med Soudal-skärad spackel B11 på ytan. Applicera inte mer på ytan än vad som kan täckas med parkett inom 30 minuter. Skjut in parketten på det självhäftande limmet och tryck till det eller knacka på plats med en gummihammare. Minst 80% kontaktäckning krävs för att säkerställa vidhäftningen av parketten. Vid behov belasta parketten med vikter. Vänta minst 24 timmar innan du slipar och avslutar parketten.

Rengöring: MS-30 Plus kan tas bort före härdning från verktyg och material med Soudal Adhesive Cleaner 90A, Swipex eller lacknafta. Härdad MS-30 Plus kan endast tas bort mekaniskt.

Rekommendationer för hälsa och säkerhet

Ta hänsyn till den vanliga arbetshygien. Se etikett och säkerhetsdatablad för mer information.

Anmärkningar

- Underlagets minimitemperatur bör vara minst 15°C.
- Applicera inte limmet när den relativa luftfuktigheten är över 75%.
- Installera aldrig golv på ett underlag som innehåller för mycket fukt eller på underlag med högre luftfuktighet än vad träleverantören rekommenderar.
- Installera aldrig trä som är för torrt (<7% luftfuktighet). Det kan expandera vid högre luftfuktighet och orsaka skador.
- Installera inte om områdets väggar och tak inte är torra (t.ex. efter puts eller målning etc.)
- Späd inte limmet.
- Applicera aldrig på ett underlag som inte är skyddat mot stigande fukt. Applicera vid behov en fuktförseglare så som Soudal EPR-31P.

Ansvar

Innehållet i detta tekniska datablad är resultatet av tester, övervakning och erfarenhet. Den är av allmän karaktär och utgör inget ansvar. Det är användarens ansvar att själv bestämma om produkten är lämplig för applikationen.

Anmärkning: Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, kvaliteten på underlaget och appliceringsförhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Soudal förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående meddelande.