

## Primer 150

Revision: 6/01/2022

Sida 1 av 1

### Specifikationer

Bas	Syntetiska hartser
Konsistens	Vätska
Härningssystem	Fysisk torkning och reaktion med fukt
Densitet**	Ca. 0,93 g/ml
Flampunkt	8 °C
Torktid (23°C and 50% R.H.)	Cirka. 60 min (20°C/ 65% RF)
Konsumtion*	Ca. 5 m <sup>2</sup> /L
Appliceringstemperatur	5 °C → 25 °C

\* Dessa värden kan variera beroende på miljöfaktorer som temperatur, fukt och typ av underlag. \*\* Denna information avser helt härdad produkt.

### Produktbeskrivning

Primer 150 är en universell primer för porösa underlag.

### Egenskaper

- Flytande, enkel applicering
- Lämplig för silikon och hybrid (MS) fogmassor.

### Applikationer

- Alla porösa ytor.
- Fogsidor på expansionsfogar.
- Fogsidor av porösa material med förhöjt vattentryck.

### Förpackning

Färg: transparent

Förpackning: 500 ml aluminiumhink

### Hållbarhetstid

12 månader i oöppnad förpackning på en sval och torr förvaringsplats i temperaturer mellan +5°C och +25°C.

### Yta

Yta: alla vanliga porösa byggnadsunderlag

Yta: stel, ren, torr, fri från damm och fett.

### Appliceringsmetod

Rekommendation: efter applicering vänta minst 1 och högst 4 timmar innan applicering av fogmassa.

Appliceringsmetod: Applicera med en borste eller rulle i ett helt täckande lager.

Anmärkning: Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, kvaliteten på underlaget och appliceringsförhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Soudal förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående meddelande.

Rengöring: Med vit sprit omedelbart efter användning (ej härdat).

### Rekommendationer för hälsa och säkerhet

Ta hänsyn till den vanliga arbetshygien. Använd alltid handskar och skyddsglasögon. Farlig. Respektera försiktighetsåtgärderna för användning.

### Anmärkningar

- Om den maximala väntetiden har passerat före applicering, applicera ett nytt lager av Primer 150.
- Om produkten förvaras vid högre temperaturer (> 25°C) är det möjligt att produkten blir oanvändbar före förfallodagen.

### Ansvar

Innehållet i detta tekniska datablad är resultatet av tester, övervakning och erfarenhet. Den är av allmän karaktär och utgör inget ansvar. Det är användarens ansvar att själv bestämma om produkten är lämplig för applikationen.