

Cement Repair Express

Revision: 10/03/2021

Sida 1 av 2

Specifikationer

Bas	Akryldispersion
Konsistens	Klistra
Härningssystem	Fysisk torkning
Skinnbildning* (23°C/50% R.H.)	Ca. 30 min
Densitet**	Ca. 1,67 g/ml
Temperaturresistens**	-20 °C → 80 °C
Applicerings temperatur	5 °C → 30 °C
Krympning	Krympfritt

* Dessa värden kan variera beroende på miljöfaktorer som temperatur, fukt och typ av underlag. ** Denna information avser helt härdad produkt.

Produktbeskrivning

Cement Repair Express är en fyllnadsfog av hög kvalitet med granulär struktur för enkel och krympfri reparation av sprickor och fogar i betong.

Egenskaper

- Mycket bra vidhäftning till många mineralytor inomhus och utomhus.
- Mycket snabb härdning
- Krymper inte
- Övermålningsbart (efter ett par timmar beroende på hur mycket material som har applicerats)

Applikationer

- För reparation av hål och sprickor i betong och cement
- För reparation av fogar i tegel
- Reparation av skador i t.ex. betong trappor.

Förpackning

Färg: cementgrå

Förpackning: 290 ml patron, 300 ml patron

Hållbarhetstid

Minst 12 månader i oöppnad förpackning på en torr förvaringsplats i temperaturer mellan +5°C och +25°C. Skydda mot frost.

Yta

Yta: alla vanliga porösa ytor vid konstruktion och renovering. Ej lämpligt för bituminösa material, glas, metall, PE, PTFE och PP.

Yta: underlag som ska tätas måste vara rena, torra och dammfria.

Ytbehandling: Mycket porösa ytor bör grundas med utspädd Cement Repair Express (1 del Cement Repair Express + 2 delar vatten).

Vi rekommenderar ett preliminärt vidhäftningstest på varje yta.

Fogdimensioner

Statiska fogar upp till 5 cm.

Appliceringsmetod

Appliceringsmetod: Ta bort eventuella lösa partiklar innan du applicerar Cement Repair Express. Applicera fogmassan med en fogpistol eller spackel i fogen eller sprickan. Eftersläpa med en våt spatel eller murslev ger det smidigaste resultatet. För stora sprickor, statiska fogar eller stora skruvhål, använd helst 2 lager av produkten. Beroende på underlagets porositet, applicera det andra produktskiktet efter ca. 30 minuter.

Rengöring: Innan härdning kan Cement Repair Express avlägsnas med vatten från underlag och verktyg.

Avslutning: med våt spackel eller murslev

Reparera: Med samma material.

Anmärkning: Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, kvaliteten på underlaget och applicerings förhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Soudal förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående meddelande.

Cement Repair Express

Revision: 10/03/2021

Sida 2 av 2

Rekommendationer för hälsa och säkerhet

Ta hänsyn till den vanliga arbetshygien. Se förpackningsetiketten för mer information.

Anmärkningar

- Använd inte i applikationer där kontinuerlig vattentryck är möjlig.
- Ej lämplig för expansions- och rörelsefogar.

Anmärkning: Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, kvaliteten på underlaget och applicerings förhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Soudal förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående meddelande.