

# T-Rex Montage Omedelbart hugg EXP

Revision: 10/03/2021

Sida 1 av 2

## Specifikationer

Bas	Akryldispersion
Konsistens	Klistra
Härldningssystem	Fysisk torkning
Densitet**	Ca. 1,30 g/ml
Temperaturresistens**	-20 °C → 70 °C
Öppentid (23°C, 55% RV)*	15 min.
Första hugg	Minst 250 kg/m <sup>2</sup>
Slutstyrka trä-trä	Ca. 22 kg/cm <sup>2</sup>
Slutstyrka trä-aluminium	Ca. 16 kg/cm <sup>2</sup>
Slutstyrka trä-PVC	Ca. 12 kg/cm <sup>2</sup>
Appliceringstemperatur	5 °C → 30 °C

\* Dessa värden kan variera beroende på miljöfaktorer som temperatur, fukt och typ av underlag. \*\* Denna information avser helt härdad produkt.

## Produktbeskrivning

T-Rex Montage Omedelbart hugg EXP är ett redo att användas, lösningsmedelsfritt konstruktionslim med hög initial grepp (250 kg/m<sup>2</sup>) och hög hållfasthet. Extremt lämplig för porösa ytor.

## Egenskaper

- Fiberförstärkt
- Initial grepp: 250 kg/m<sup>2</sup> (limning av hela ytan)
- Lämplig för limning på ojämna ytor.
- Direkt applicering på ett underlag
- Utmärkt vidhäftning på många porösa material både inomhus och utomhus.

## Applikationer

- Mycket bra vidhäftning på alla vanliga porösa byggytor.
- Lämplig för fixering av material som trä, syntetiska material, sten, väggplattor, metall på ytor av betong, sten, gips, trä, spånskiva etc.
- Lämplig för limning av paneler, golvlister av trä och PVC, kabelbricka och de vanligaste dekorationsmaterialen.

## Förpackning

Färg: vit

Förpackning: 350 gram

## Hållbarhetstid

Minst 24 månader i oöppnad förpackning på en torr förvaringsplats i temperaturer mellan +5°C och +25°C.

## Yta

Yta: alla vanliga byggnadsunderlag

Yta: ren, fri från damm och fett. Åtminstone ett av materialen som ska limmas måste vara poröst.

Ytbehandling: Ingen förbehandling krävs.

Det finns ingen vidhäftning på PE, PP, PTFE

(Teflon®) och bituminösa underlag. Vi

rekommenderar ett preliminärt vidhäftningstest på alla underlag.

## Appliceringsmetod

Appliceringsmetod: Applicera limmet med hjälp av en foggistol i lika stora strängar eller prickar på ett av materialen som måste limmas. Applicera alltid en prick på komponenternas kanter och på panelernas kanter och hörn. Pressa ytorna omedelbart ihop och slå ihop med en gummihammare. Håll ihop om det behövs. Limningen kan belastas efter 24-48 timmar.

Rengöring: Innan härdning kan T-Rex Montage Omedelbart hugg EXP avlägsnas med vatten från underlag och verktyg. Härdad T-Rex Montage Omedelbart hugg EXP kan endast

Anmärkning: Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, kvaliteten på underlaget och appliceringsförhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Soudal förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående meddelande.

---

## T-Rex Montage Omedelbart hugg EXP

---

Revision: 10/03/2021

Sida 2 av 2

tas bort mekaniskt.

Reparera: Med samma material.

### Rekommendationer för hälsa och säkerhet

Ta hänsyn till den vanliga arbetshygien. Se förpackningsetiketten för mer information.

### Anmärkningar

- Det applicerade trycket och inte kompressionens varaktighet bestämmer limningens slutliga styrka.
- Använd inte i applikationer där kontinuerlig vattentryck är möjlig.

Anmärkning: Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, kvaliteten på underlaget och applicerings förhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Soudal förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående meddelande.