

# T-Rex Montage Super EXP

Revision: 10/03/2021

Sida 1 av 2

## Specifikationer

Bas	Akryldispersion
Konsistens	Klistra
Härdningssystem	Fysisk torkning
Densitet**	Ca. 1,30 g/ml
Temperaturresistens**	-20 °C → 70 °C
Öppentid (23°C, 55% RV)*	15 min.
Första hugg	Minst 140 kg/m <sup>2</sup>
Slutstyrka trä-trä	Ca. 22 kg/cm <sup>2</sup>
Slutstyrka trä-aluminium	Ca. 16 kg/cm <sup>2</sup>
Slutstyrka trä-PVC	Ca. 12 kg/cm <sup>2</sup>
Appliceringstemperatur	5 °C → 30 °C

\* Dessa värden kan variera beroende på miljöfaktorer som temperatur, fukt och typ av underlag. \*\* Denna information avser helt härdad produkt.

## Produktbeskrivning

T-Rex Montage Super EXP är ett redo att användas, lösningsmedelsfritt konstruktionslim med hög initial grepp (140 kg/m<sup>2</sup>) och hög sluthållfastighet. Extremt lämplig för porösa ytor.

## Egenskaper

- Lösningmedelsfritt
- Lämplig för limning på ojämna ytor.
- Inledande grepp: 140 kg/m<sup>2</sup> (limning över hela ytan)
- Direkt applicering på ett underlag
- Övermålningsbart med vattenbaserade färger
- Fuktresistent
- övermålningsbart med vattenbaserade färger.

## Applikationer

- Mycket bra vidhäftning på alla vanliga porösa byggytor.
- Lämplig för fixering av material som trä, syntetiska material, sten, väggplattor, metall på ytor av betong, sten, gips, trä, spånskiva etc.
- Lämplig för limning av paneler, golvlist av trä och PVC, kabelbricka och de vanligaste dekorationsmaterialen.

## Förpackning

Färg: vit  
Förpackning: 350 gram

## Hållbarhetstid

Minst 24 månader i öppnad förpackning på en torr förvaringsplats i temperaturer mellan +5°C och +25°C.

## Yta

Yta: alla vanliga byggnadsunderlag  
Yta: ren, fri från damm och fett. Åtminstone ett av materialen som ska limmas måste vara poröst.  
Ytbehandling: Ingen förbehandling krävs.  
Det finns ingen vidhäftning på PE, PP, PTFE (Teflon®) och bituminösa underlag. Vi rekommenderar ett preliminärt vidhäftningstest på alla underlag.

## Appliceringsmetod

Appliceringsmetod: Applicera limmet med hjälp av en foggipistolen i lika stora strängar eller prickar på ett av materialen som måste limmas. Applicera alltid en prick på komponenternas kanter och på panelernas kanter och hörn. Pressa ytorna omedelbart ihop och slå ihop med en gummihammare. Håll ihop om det behövs. Limningen kan belastas efter 24-48 timmar.

Anmärkning: Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, kvaliteten på underlaget och appliceringsförhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Soudal förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående meddelande.

---

## T-Rex Montage Super EXP

---

Revision: 10/03/2021

Sida 2 av 2

Rengöring: Innan härdning kan T-Rex Montage Super EXP avlägsnas med vatten från plattor och verktyg. Härdad T-Rex Montage Super EXP kan endast tas bort mekaniskt.  
Reparera: Med samma material.

### Rekommendationer för hälsa och säkerhet

Ta hänsyn till den vanliga arbetshygien. Se förpackningsetiketten för mer information.

### Anmärkningar

- Det applicerade trycket och inte kompressionens varaktighet bestämmer limningens slutliga styrka.
- Använd inte i applikationer där kontinuerlig vattentryck är möjlig.

Anmärkning: Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, kvaliteten på underlaget och appliceringsförhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Soudal förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående meddelande.